

INFORMAZIONI TECNICHE

CLASSIC

Idropittura traspirante a copertura immediata speciale anche per bagni e cucine opaca ad alta copertura per muri interni

Descrizione

Idropittura acrilica opaca lavabile murale ad alta copertura, traspirante, antigoccia. Ad alto potere mascherante. Per interni ed esterni protetti dalla pioggia. Idonea per ogni superficie murale anche leggermente umida. Progettata e prodotta con accorgimenti che la rendono amica dell'ambiente.

Caratteristiche

- Facile da applicare
- Si distende con facilità e conferisce un caldo effetto liscio
- Buon resa e punto di bianco
- Indicato anche per bagni e cucine
- Traspira
- Ad effetto riempitivo, pareggia le microimperfezioni del supporto
- Opaca
- Richiede minima manutenzione anche a molto tempo
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione delle superfici

Trattare le superfici infestate da muffe, con la soluzione risanante SILEX. Non usare agenti ossidanti come ipoclorito di sodio. Asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco; se la superficie è assorbente, polverosa, friabile, consolidare col fissativo protettivo all'acqua STABILIZZANTE AQ. Dopo 6 ore pitturare con **CLASSIC**; applicare la seconda mano a pennellata incrociata rispetto alla prima, dopo almeno 6 ore.

Preparazione di CLASSIC

Agitare prima dell'uso. Diluire il prodotto con acqua al 20% per la prima mano, al 15% per la seconda mano. *E' possibile variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo impiegato.*

Applicazione

Applicare a pennello, rullo a pelo lungo, a spruzzo airless, almeno due strati di prodotto a mani incrociate.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità

Temperatura tra 5 e 30°C e ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada. Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione.

Tempo di attesa tra le mani a 20°C.

Attendere 6 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.

Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione.

Essiccazione a 20°C e U.R.50%:

Fuori polvere dopo 2 ore; in profondità dopo 24 ore. L'essiccazione completa e il raggiungimento della massima resistenza chimica e meccanica si ottiene in almeno cinque giorni a 30°C., o dieci giorni a 10°C., variabili in funzione dello spessore e della temperatura.

Pulizia degli attrezzi: con ACQUA ad essiccazione non ancora avvenuta.

Resa e altri dati tecnici

Resa teorica: 10 m²/ litro = 0,1 litri / m² Spessore medio del film essiccato: 60 µm
nelle due mani (variabile secondo rugosità e assorbimento del
supporto e del tipo di finitura da ottenere).

Peso specifico 1,7 ± 0,05 a 20 °C

Colore: Bianco

Confezioni: litri 14 - litri 4

Classificazione COV

(Direttiva 2004/42/CE):

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per CLASSIC

(cat. A/ba): 30 g/L (2010). CLASSIC contiene al max 30 g/L di COV.

Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 °C e +30 °C un anno

Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))

Il prodotto non è infiammabile o pericoloso Frasi P: non soggetto

Frasi H: non soggetto Simboli: non soggetto

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 3209 Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di

Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Voce di capitolato: idropittura traspirante murale opaca , contenente pigmenti pregiati e speciali additivi per facilitare l'applicazione, la filmazione e la distendibilità. Trattare superfici già infestate da muffe, con la soluzione protettiva SILEX. Asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco; se la superficie è assorbente, polverosa, friabile, consolidare col fissativo protettivo all'acqua STABILIZZANTE AQ. Dopo 6 ore pitturare con CLASSIC. Applicare due strati di CLASSIC con un intervallo minimo medio di 6 ore tra la prima e la seconda mano, con un consumo medio di 0,1 l/mq, al prezzo di euro _____ /mq per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.