

LIBECCIO

Antivegetativa copper paint

Opaca per barche da lavoro. Di colore rosso, trova impiego su scafi in legno, ferro, vetroresina, ferro cemento. Non idonea per scafi in alluminio.

CONFEZIONI da litri: 0,750 - 2,500 - 19

CARATTERISTICHE TECNICHE:
contiene veleni organici e inorganici;

A 20° C.:

- Viscosità = 120"-140" F./4
- Peso Specifico = 1,8 ± 0,5 a 20° C.
- Residuo secco = 45 - 50% ± 2
- Essiccazione = fuori polvere 2 ore
in profondità 12 ore
- Resa teorica 140-190 ml/m² secondo il tipo di supporto

MAGAZZINAGGIO:

12 mesi in confezioni originali a temperatura compresa tra +8 e +35°C.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PITTURARE:

Applicare e far essiccare su superfici sane, pulite, asciutte a temperatura compresa tra +10°C e 35°C e ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada.

Se le superfici non si presentano aderenti, carteggiare per migliorare l'aderenza. Eliminare comunque gli eventuali residui di preesistente vegetazione, carteggiando ad umido per non produrre polvere;

Sebbene nella maggior parte dei casi le antivegetative di altra marca possono essere ricoperte con antivegetative FINEDIN, non vi è sicurezza di compatibilità. Accertarsene pitturando solo una piccola parte di scafo e ad essiccazione avvenuta, verificarne l'adesione. In caso di dubbio asportare le antivegetative preesistenti e gli eventuali fondi non perfettamente ancorati; preparare adeguatamente il supporto e applicare LIBECCIO.

Mescolare con cura il prodotto e diluire al 5-10% col. DILUENTE S 100 e applicare con pennello o rullo.

Applicare almeno due mani di LIBECCIO; si raccomanda l'applicazione di una terza mano nei punti di maggiore attrito o turbolenza: timone, prua, zona vicino l'elica e linea di galleggiamento.

Intervallo di sovraverniciatura minimo 12 ore a 20° C. massimo 6 giorni.

Immergere in acqua lo scafo pitturato dopo minimo 24 ore, massimo 3 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

La durata antivegetativa è in funzione dello spessore applicato; solitamente, lo strato applicato si consuma in un anno, quindi la verniciatura può essere programmata. Tale dato è riferito ad un uso medio stagionale. Si consiglia di limitare l'impiego di antivegetativa qualora sussistano anche remote possibilità di contatto con acque potabili.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

FIN.ED.IN. srl zona industriale TAVIANO LE - ITALY
tel. 0833 912601 Fax 0833 912835 info@finedin.it www.finedin.it rev1.06