LINERFIN FINITURA 80/20

Finitura elastica bicomponente per piscine

PRODOTTO PROFESSIONALE

Descrizione

LINERFIN FINITURA 80/20 è una pittura colorata ad alta impermeabilità per rinnovare le superfici immerse delle piscine in telo PVC. Di aspetto opaco, è altamente flessibile ed è dotato di un'elevata resistenza alle normali condizioni di esercizio delle piscine. Grazie alla sua speciale formulazione, è adatto per l'applicazione in aree soggette al contatto continuo con acqua.

Vantaggi

- Finitura bicomponente per piscine
- Di aspetto opaco
- Per rinnovare piscine in PVC,
- Ottimo potere coprente
- Dotato di elevata elasticità
- Disponibile in diverse colorazioni
- Facile applicazione
- Elevata resistenza alle normali condizioni di esercizio delle piscine

Resistenza

LINERFIN FINITURA 80/20 resiste agli agenti atmosferici anche in presenza di un ambiente chimicamente aggressivo. La forte esposizione a raggi ultravioletti, può portare ad un leggero cambiamento della brillantezza e del colore.

Resistenza alla temperatura: a secco fino a +90 °C.

Preparazione della superficie da trattare:

Teli in PVC: eliminare eventuali tracce di oli o sporco di altra natura con uno sgrassatore; eliminare il calcare e risciacquare. Carteggiare eventuali strati di pittura già applicati. Su superficie asciutta applicare una mano di **LINERFIN FONDO TRASPARENTE**. Di seguito applicare due mani di **LINERFIN FINITURA 80/20** colorata.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FINITURA 80/20 Rev.107

Preparazione di LINERFIN FINITURA 80/20

Mescolare accuratamente 80 parti in peso di **LINERFIN FINITURA 80/20** (comp.A), con 20 parti di **INDURITORE PER LINERFIN FINITURA 80/20** (comp.B). Se possibile mescolare con agitatore elettrico per 2-3 minuti a 300-400 giri/min. Diluire **LINERFIN FINITURA 80/20** di circa lo 0-15% con **DILUENTE 540 EPOX** per la prima mano e dello 0-5% per la successiva/e, con possibilità di variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

Applicazione:

applicare a pennello, rullo, spruzzo convenzionale, airless.

Applicazione a spruzzo convenzionale: con apparecchi a pressione; ugelli di 1,5–2 mm, pressione 3-4 bar;

Applicazione a spruzzo airless: ugelli con foro di 0,45 ca. mm, pressione 180 bar; angolo di spruzzo 68°÷ 80°. Distanza dalla superficie 15-30 cm.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità : tra +10 e +35 °C sia del supporto che dell'ambiente circostante; applicare ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada.

Proteggere il supporto da acqua almeno durante le prime 24 ore dopo l'applicazione.

Tempo di attesa tra le mani:

almeno 12 ore a +20 °C; tra mano di fondo e mano di finitura: almeno 12 ore, max 72 ore dopo le quali è necessario irruvidire la superficie.

I tempi per poter sopraverniciare sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero allungare i tempi di essiccazione.

In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi.

Tempo di essiccazione a 20°C e R.U. 50%

Fuori polvere dopo 8 ore; in profondità: dopo 72 ore.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FINITURA 80/20 Rev.107

L'essiccazione completa si ottiene in parecchi giorni in funzione dello spessore e della temperatura. Solo ad essiccazione completa, **LINERFIN FINITURA 80/20** sarà in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il riempimento della vasca deve avvenire ad indurimento completo della pittura e cioè almeno dopo 5 giorni, a 20 °C, dall'applicazione dell'ultima mano.

Pulizia: pulire tutti gli strumenti con diluente nitro o **DILUENTE 540 EPOX** immediatamente dopo l'uso.

Proprietà ed altre informazioni tecniche:

Resa pratica:	circa 5 m²/kg = 0,2 kg/m²
Colori:	azzurro – azzurro chiaro - bianco - sabbia (RAL 1013)
Pot life:	4 ore a +20 °C
Residuo secco:	97% ± 2 in peso;
Rapporto di miscelazione:	80 parti di componente A + 20 parti di componente B
Confezioni:	Kg 20 (Kg 16 **COMPONENTE A** ; Kg 4 **COMPONENTE B**);
	Kg 4 (Kg 3,2 **COMPONENTE A** ; Kg 0,8 **COMPONENTE B**);
	Kg 1 (Kg 0,8 **COMPONENTE A** ; Kg 0,2 **COMPONENTE B**).

Classificazione COV: (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): Prodotto professionale, esclusivamente per usi non regolamentati.

Conservazione: nelle confezioni originali ben chiuse a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.

Componente A: circa 2 anni; **Componente B**: circa 1 anno.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: soggetto.

Codice doganale: 3208 9091 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FINITURA 80/20 Rev.107

natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FINITURA 80/20 Rev.107