LINERFIN FONDO TRASPARENTE

Primer monocomponente per piscine

PRODOTTO PROFESSIONALE

Descrizione

LINERFIN FONDO TRASPARENTE è una vernice monocomponente. Adatta come primer per piscine in telo PVC. Altamente flessibile, è dotato di un'elevata resistenza alle normali condizioni di esercizio delle piscine. Grazie alla sua speciale formulazione, è adatto per l'applicazione in aree soggette al contatto continuo con acqua. Sovraverniciabile con **LINERFIN FINITURA 80/20**.

Vantaggi

- Primer monocomponente trasparente per piscine in telo PVC
- Sovraverniciabile con **LINERFIN FINITURA 80/20**
- Elevata resistenza alle normali condizioni di esercizio delle piscine
- Dotato di elevata elasticità
- Per aree soggette al contatto continuo con acqua

Preparazione della superficie da trattare

Teli in PVC: eliminare eventuali tracce di oli o sporco di altra natura con uno sgrassatore; eliminare il calcare e risciacquare. Carteggiare eventuali strati di pittura già applicati. Su superficie asciutta applicare una mano di **LINERFIN FONDO TRASPARENTE**. Di seguito applicare due mani di **LINERFIN FINITURA 80/20** colorata.

Preparazione di LINERFIN FONDO TRASPARENTE:

mescolare il prodotto fin sul fondo della confezione.

Applicazione:

applicare a pennello, rullo, spruzzo convenzionale, airless.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FONDO TRASPARENTE Rev.107

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità : tra +10 e +35 °C sia del supporto che dell'ambiente circostante; applicare ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada. Dopo l'applicazione non deve piovere per almeno 2 giorni per garantire il raggiungimento delle resistenze chimiche.

Tempo di attesa tra le mani:
Applicare **LINERFIN FONDO TRASPARENTE** come primer. Di seguito applicare **LINERFIN FINITURA 80/20** colorato dopo almeno 6 - 8 ore a 20°C, max 48 ore dopo le quali è necessario irruvidire leggermente la superficie con carta abrasiva.
I tempi per poter sovraverniciare sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero allungare i tempi di essiccazione.
In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi.

Tempo di essiccazione a 20°C e R.U. 50%:
fuori polvere dopo 4 ore; in profondità: dopo 24 ore.

Pulizia: pulire tutti gli strumenti con diluente nitro o **DILUENTE 540 EPOX** immediatamente dopo l'uso.

Proprietà ed altre informazioni tecniche:

Resa pratica:	10 m²/kg = 0,1 kg/m² in funzione della rugosità e dell'assorbimento del supporto
Colore:	trasparente
Residuo secco:	78% ± 2 in peso
Confezione:	Kg 4,2 ; Kg 0,8

Classificazione COV: (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): Prodotto professionale, esclusivamente per usi non regolamentati.

Conservazione: 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse a temperatura compresa tra +5 e +35 °C, se stoccato nei fusti originali muniti di sigillo di garanzia, in un ambiente fresco ed al riparo dell'umidità. Si consiglia di utilizzare rapidamente il contenuto dei fusti aperti, perché, come tutte le resine isocianiche, il prodotto è sensibile all'umidità contenuta nell'aria. Questa, infatti, reagendo con i gruppi isocianici, può portare alla completa

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FONDO TRASPARENTE Rev.107

polimerizzazione del materiale.

Trasporto
Trasporto su terra ADR/RID: soggetto.

Codice doganale:	3208 9091 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE ITALY Tel +39 0833 912601 Fax +39 0833 912835
info@finedin.it; www.finedin.it informazioni tecniche LINERFIN FONDO TRASPARENTE Rev.107