

STABILIZZANTE AQ

Fissativo a base di microemulsioni altissimo potere penetrante e consolidante per esterno ed interno

Descrizione

Impregnante consolidante ad acqua ad alta penetrazione; fissa, stabilizza, uniforma l'assorbimento del supporto da pitturare. A base di microemulsioni.

E' caratterizzato da una elevata penetrazione nel supporto ed altissime proprietà consolidanti. Migliora l'adesione dei successivi strati di finitura. Consente un'ottima permeabilità al vapore.

Prodotto di alta qualità, da impiegare nei cicli di finitura più pregiati e affidabili.

Ideale come fondo per RESICEM per il trattamento delle coperture in cemento-amianto prima dell'incapsulamento di tipologia A-B-C secondo il D.M. 20/08/1999.

Ottimo come fondo fissativo di preparazione per pitturazioni, posa di rivestimenti a spessore o posa di finiture elastomeriche su superfici esterne.

Caratteristiche

- Penetra in profondità e consolida la superficie in muratura diminuendone notevolmente l'assorbimento
- Molto resistente anche in ambienti marini
- Pronto all'uso
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione delle superfici

Su intonaco nuovo, stagionato da almeno 28 giorni, cemento: applicare almeno una mano di STABILIZZANTE AQ e dopo almeno 5 ore applicare i successivi strati di finitura (idropitture o rivestimenti a spessore);

Su vecchi intonaci, anche magri o friabili, asportare le parti in fase di distacco applicare una o più mani di STABILIZZANTE AQ.

Su vecchie pitturazioni: asportare completamente le preesistenti pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi, carteggiare per

migliorare l'aderenza, applicare una o più mani di STABILIZZANTE AQ.

Applicazione:

a pennello, rullo o spruzzo.

Agitare il prodotto prima dell'uso. STABILIZZANTE AQ è pronto all'uso.

Sopraverniciabilità

Dopo 5 ore con pitture e rivestimenti di nostra produzione.

Il prodotto deve essere applicato a penetrazione, evitando la formazione di una pellicola traslucida superficiale.

Essiccazione a 20 °C e 65%UR

Al tatto: dopo almeno 15 minuti;

I tempi riportati, sono influenzabili dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Temperatura di applicazione

Tra +10 °C e +30 °C sia del supporto che dell'ambiente circostante e umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada da misurare vicino al supporto da verniciare.

Pulizia degli attrezzi: con acqua ad essiccazione non ancora avvenuta.

Conservazione:

almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco e asciutto.

Resa e altri dati tecnici

Resa pratica: 6-10 m²/l in funzione della rugosità e dell'assorbimento del supporto

Peso specifico: 1,00 ± 0,05 a 20 °C.

Diluizione: Pronto all'uso.

Aspetto: Lattiginoso prima dell'essiccazione

Confezione: 1 litro - 5 litri

Conformità alla Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) Valore limite di COV per STABILIZZANTE AQ (cat. h/BA): 30 g/l. STABILIZZANTE AQ contiene al massimo 30 g/l di COV.

Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))

Il prodotto non è infiammabile o pericoloso

Frasi di rischio: non soggetto

Consigli di prudenza: non soggetto

Simboli: non soggetto,

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1): Può provocare una reazione allergica.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 3209 1000 Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.