

SMALTO SINTETICO

Smalto sintetico brillante per esterni ed interni caratterizzato da ottima dilatazione, aspetto morbido e setoso.

Descrizione

SMALTO SINTETICO BRILLANTE SOPRAFFINO particolarmente idoneo per la pitturazione di superfici in legno, metallo e muri opportunamente trattati. Conferisce un gradevole aspetto e protegge dagli effetti degradanti del tempo le superfici trattate. Ad alto potere coprente e ottima dilatazione, è dotato di elevata durezza ed elasticità. Resiste agli sbalzi di temperatura. Si applica con estrema semplicità e dura a lungo.

Caratteristiche

- Facile da applicare
- Ideale per il professionista e per il fai da te
- Idoneo per la pitturazione di superfici in legno, metallo e muri opportunamente trattati
- Resiste agli sbalzi termici
- Aspetto brillante
- Ottimo potere coprente
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente
- Ottima dilatazione
- Elevata durezza ed elasticità

Preparazione delle superfici

Togliere con solvente le eventuali tracce di olio o grasso; eliminare con abrasione meccanica, spazzolatura o carteggiatura, eventuali tracce di ruggine; in presenza di calamina eliminarla, eliminare completamente la ruggine con sabbatura o spazzolatura. Su superfici già verniciate, quando la vernice preesistente si presenta ben aderente, carteggiare per migliorare l'aderenza; quando invece si presenta sfaldante, eliminare a mezzo abrasione meccanica le parti in fase di distacco. Applicare l'antiruggine **KROMOLUX** prima della mano di finitura.

Preparazione di SMALTO SINTETICO

Mescolare il prodotto e diluire con il 5% di **DILUENTE 530 RM** o **DILUENTE S100** per applicazioni a pennello, con il 10-15% per applicazioni a spruzzo.

Note: se applicato a spruzzo, usare ugello 1,5-2 mm e pressione di spruzzo 3,5 atm.

Applicazione:

applicare a pennello, rullo a pelo rasato o spruzzo.

Applicare due mani sia all'interno che all'esterno su superfici perfettamente sane, asciutte e pulite.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità: temperatura tra 5 e 30 °C e ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada. Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione.

Tempo di attesa tra le mani a 20 °C

Attendere 24 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.

Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione.

Essiccazione a 20 °C e U.R.50%:

fuori polvere: 1-2 ore; in profondità: 24 ore.

I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato (consigliato 30 micron per mano), dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione. L'essiccazione completa e il raggiungimento della massima resistenza chimica e meccanica si ottiene in almeno cinque giorni a 30 °C, o dieci giorni a 10 °C, variabili in funzione dello spessore e della temperatura.

Pulizia degli attrezzi: con **DILUENTE 530 RM** ad essiccazione non ancora avvenuta.

Resa e altri dati tecnici

Resa teorica: 16 m²/l = 0,0625 l/ m² per mano circa variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto e del tipo di finitura da ottenere.

Peso specifico: variabile secondo tinta.

Colore: bianco, nero, tinte di cartella.

Aspetto: brillante

Confezioni: 0,175 l

Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per DEKOLUX (cat. l/bs): 500 g/l. DEKOLUX contiene al max 500 g/l di COV.

Conservazione : in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 e +30 °C un anno.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: il prodotto viaggia in ADR.

Per quanto riguarda le informazioni relative al trasporto e al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando, dove previsto, diluenti di nostra fabbricazione. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

