

## Antigraffiti Wachs

Protettivo antigraffiti per facciate in emulsione acquosa monocomponente esente da VOC

Prodotto per l'edilizia professionale

<b>Composizione:</b>	Paraffina/Cere in emulsione esente da solventi.
<b>Solubilità:</b>	Diluibile in acqua fredda
<b>Apparenza:</b>	Liquido bianco lattiginoso
<b>Contenuto di solidi (approx.):</b>	40%
<b>Flash point:</b> >	100 °C
<b>Viscosità (a 25 °C) (approx.):</b>	250 mPas (cP)
<b>Stabilità allo stoccaggio:</b>	All'incirca un anno dalla consegna, se stoccato nelle confezioni originali ad una temperatura compresa tra 5 e 30°C. Proteggere il contenitore contro la luce diretta del sole e fonti di calore. Se gela può perdere le caratteristiche della propria destinazione d'uso.
<b>Confezioni:</b>	Fusti di polietilene da 25kg, 55kg e da 145 kg

### Proprietà:

Finora, è stato molto difficile e molto costoso rimuovere la sporcizia causata dalle vernici spray (graffiti). In più, i metodi applicati erano spesso nocivi all'ambiente, particolarmente in quei casi dove la sostanza attiva è dissolta in spirito, idrocarburi aromatici o idrocarburi clorurati.

L'Antigraffiti WACHS rende più facile la rimozione dei graffiti. Inoltre conferisce proprietà di idrorepellenza e essicca senza modificare sensibilmente la opacità.



**Consumo:** Una volta diluito 1:1 con acqua il consumo indicativo è di circa 200-300g/mq in funzione dell'assorbimento e della rugosità della superficie.

## INFORMAZIONI TECNICHE



**Applicazione:** Antigraffiti WACHS si diluisce fino al 50 % in funzione dell'assorbimento del supporto. Si applica a pennello, rullo o spruzzo. In alcuni casi potrebbe essere consigliabile applicare una seconda mano dopo l'essiccazione della prima.

Antigraffiti WACHS può essere usato come repellente per graffiti su materiali da costruzione quali:

- Calcestruzzo
- Mattoni/Clinker
- Arenaria calcarea/Stucchi minerali
- Superfici in marmo o granito

**Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione:**  
24 ore a temperatura tra 10 e 30°C.e ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.

La facciata trattata con Antigraffiti WACHS e sporcata dai graffiti può essere pulita con acqua calda (90°C) e un detergente medio e una spazzola dura o con un'idropulitrice ad alta pressione.

**Dopo la pulizia dei graffiti è necessario applicare nuovamente l'Antigraffiti WACHS**

*Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.*