

SANDCOAT EXTRA

Pittura acrilica al 100%, alla farina di quarzo

Descrizione

Idropittura opaca acrilica alla farina di quarzo, decorativa per facciate e pareti che richiedono un rivestimento protettivo eccellente. Idrorepellente. Opaco, uniforme, garantisce la traspirazione dei muri, un'eccellente adesione sulle pareti, una sorprendente resa ed un ottimo potere coprente e dilatante. La farina di quarzo contenuta, garantisce una buona e duratura resistenza meccanica. Previene le muffe. Prodotto di alta qualità.

Caratteristiche

- Si applica facilmente: ideale per il professionista
- Protegge a lungo il muro lasciandolo traspirare
- Ottima resistenza meccanica
- Alta copertura
- Previene le muffe
- Elevata resa
- Rimane pulita a lungo
- Idrorepellente
- Resiste alle intemperie
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione delle superfici

Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi.

Su nuovo intonaco, stagionato da almeno 28 giorni, gesso, cemento, pretrattare i muri eventualmente aggrediti da muffe con **FUNGISOL**; applicare prima una mano del fissativo all'acqua **FISSOLEX** e dopo 6-8 ore applicare a pennello o rullo due mani di **SANDCOAT EXTRA**. Prima di ogni applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i metalli, in caso di spruzzi pulire subito con acqua. Se di colore non bianco, trattare l'intera facciata con lo stesso lotto di produzione.

Preparazione di SANDCOAT EXTRA

Agitare prima dell'uso. Diluire il prodotto con acqua al 10 – 30 % (prima mano al 15 - 30%; la seconda mano al 10% circa) con possibilità di variare la diluizione in funzione delle

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO LE
Tel 0833 912601 Fax 0833 912835 info@finedin.it

www.finedin.it informazioni tecniche SANDCOAT EXTRA Rev. 107-2

pag. 1/3



condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

Applicazione:

a pennello o rullo.

Applicare preferibilmente almeno due o più mani di **SANDCOAT EXTRA**.

Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione. Applicare con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità:

tra +10 e +35 °C sia del supporto che dell'ambiente circostante ed almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada.

Tempo di attesa tra le mani a 20 °C:

attendere 12 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico. Si raccomanda di prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

Essiccazione a 20°C e U.R.50%:

al tatto dopo circa 3 ore; l'essiccazione completa e il massimo delle performance si ottengono dopo circa 21 giorni in condizioni normali.

Pulizia degli attrezzi: con ACQUA ad essiccazione non ancora avvenuta.

Resa e altri dati tecnici

Resa pratica: circa 10,5 m²/l (litri 14 = 150 m²) per mano variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto.

Colore: Bianco, base extra deep e tinte di cartella.

Confezioni: 0,750 Litri – 4 litri – 14 litri

Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): c/BA Pitture per pareti esterne e di supporto minerale. Valore limite UE di COV: 40 g/l . SANDCOAT EXTRA contiene al max 40 g/l di COV.

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 °C e +30 °C.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 32091000 Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers dispersed or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.